

# L-50M (LNS 133-U)

## CLASSIFICATION

AWS A5.17 : EH12K  
ISO 14171-A : S3Si

## CARACTÉRISTIQUES

Fil pour applications arc submergé à bas carbone et silicium et à teneur en manganèse élevée

Recommandé pour applications monofils et multifils

Donne de meilleures caractéristiques mécaniques qu'un fil de type EM12K

## HOMOLOGATIONS

	ABS	TÜV	BV	DNV	LRS	RINA	CRS
782	X		X	X		X	
8500	X		X	X	X		
P230		X	X	X	X		
P240	X	X	X	X	X		X
780		X					
781	X		X	X	X	X	

## ANALYSE CHIMIQUE DU FIL

C	Mn	Si
0.1	1.6	0.25

## CONDITIONNEMENTS

Diamètre (mm)	1.6	2.0	2.4	3.2	4.0
Panier Stein B415 15 kg	X	X			
Panier Stein B415 25 kg	X	X	X	X	X
Panier Stein B415 25 kg+VCI			X	X	X
Panier Stein B785 100 kg			X	X	X
Touret bois 300 kg	X		X		X
Fût Speed Feed® 350 kg		X			
Fût Speed Feed® 400 kg		X	X	X	X
Fût Speed Feed® 600 kg				X	X
Fût Accutrak® 600 kg	X	X	X		
Fût Accutrak® 750 kg	X	X	X		
Fût Accutrak® 1000 kg	X		X	X	X
Bobine 1000 kg			X		X

L-50M rev. FR 02